

NEON TAGESLEUCHTFARBEN *

2-KERROS NEON PÄIVÄLOISTEMAALI

Käyttökohteet ja erikoisominaisuudet:

2K-Akryylikirkaslakalla päällelakattava 1-komponenttinen 2-kerrosmaalilaatu erikois- ja hälytysajoneuvojen maalaamiseen. Ultravioletti (UV)-suojalla varustettu MIPA 2K-Akryylikirkaslakka MS tai HS pidentää Neon-sävyjen väripigmenttien säilyvyyttä auringon säteitä vastaan jopa 2 vuotta (jatkuva rasitus).

Käyttö:

Esikäsittely:

Maalattavan pinnan on oltava puhdas, kuiva, rasvaton, ruosteeton ja pölytön. Aikaisemmin maalattu hyväkuntoinen pinta pestään puhtaaksi ja karhennetaan. Metallipuhkaat pinnat pohjustetaan sopivalla 1K- tai 2K-ruoste-estopohjamaalilla. Välimaalina käytettävä sävyiltään **valkoista** hionta- tai täytemaalia.

Ohennus ja ruiskutusviskositeetti:

Maali ohennetaan ruiskutusviskositeettiin (suhde 2:1) 18 – 20 s DIN 4 mm ohenteella MIPA 2K-Verdünnung kurz tai BC-ohenteella

HUOM!

Sävyt ruiskutetaan väh. 4 ruiskutuskertaa (RAL 3024 väh. 6 kertaa) huonon peittokykyä takia. Siveltimellä maalattaessa käytetään ohentamatonta maalia.

Kovettimen käyttö:

Maalin stabiilisuuden parantamiseksi suositellaan esim. kovettimen H5 käyttöä suhteessa 10:1 jonka jälkeen ohennetaan yllä annettujen ohjeiden mukaisesti

Tekniset tiedot:

Ruiskutusaine: 3 – 5 bar

Suutinkoko: 1,4 mm

Haihdunta-aika: 10 – 15 min ruiskutusten välihaihdunta

Kuivakalvon paksuus: Väh. 100 µm

Kuivumisaika: Yliakauskelpoinen 2K-Akryylikirkaslakalla 30 – 60min kuluttua (+20°C lämpötilassa)

Riittoisuus: 3 – 4 m²/L

Muut tiedot:

Sävyt: RAL 1026, RAL 2005, RAL 3024, Leuchtpink 0400, Leuchtblau 0500, Leuchtgrün 0600