

2K-EXPRESS-KLARLACK CX1



Laatu: MIPA 2K-EXPRESS-KLARLACK CX1 on laadukas, erityisesti nopeisiin paikkauksiin (express-technology) suunniteltu akryliikirkaslakka. Kiillotus voidaan suorittaa jo 15min./60°C. Erinomainen kiilto ja säänkesto voidaan saavuttaa jo yhdellä ruiskutuskerralla. Valmis käytettäväksi heti kovetinisäyksen jälkeen. Euroopan VOC-lainsäädännössä MIPA 2K-EXPRESS-KLARLACK CX1 luokitellaan erikoistuotteeksi, joten sitä voidaan käyttää myös vuoden 2007 jälkeen.

Käyttö:

Esikäsitteily: Lakattavan pinnan on oltava kuiva, rasvaton ja pölytön.

Sekoitusuhde: 3:1 MIPA 2K-HS-HÄRTER HS10 (express-technology) tai 3:1 MIPA 2K-HS-HÄRTER HS25 (standard-technology).

Ohennus: VOC 500g/ltr: ohentamattomana, VOC 560g/ltr: 15%.n ohennus MIPA 2K-ohenteella. Osamaalauksissa suositellaan ohennusta.

Tekniset tiedot:

Riittoisuus:	6-8m ² /ltr.		
Ruiskutusviskositeetti:	14-16 s 4mm DIN.		
Ruiskutusaine:	4 bar, HVLP 2,5-3 bar.		
Suutinkoko:	1,3-1,5 mm, HVLP 1,3-1,4 mm.		
Ruiskutuskerrat:	2.		
Haihdunta-ajat:	5-7 min.		
Seoksen käyttöaika:	2 h.		
Kuivakalvonpaksuus:	40-50µm.		
Kuivumisajat:	Pölykuiva	Kosketuskuiva	Läpikovettunut
Kohteen lämpö20/60°C.	10 / 5 min.	20 / 10 min.	4 h / 30 min.

Lakkausolosuhteet: Ilman lämpötilan tulee olla vähintään 10°C ja suhteellisen kosteuden enintään 75%.