

2K-KLARLACK CA

Laatu: MIPA 2K-KIRKASLAKKA perustuu korkeatasoiseen akryylihartsiin, joka suojaa UV-säteiltä sekä voidaan käyttää suoraan erilaisille metalleille (galvanoitu rauta, ruostumaton teräs, kova ja pehmeä alumiini).

Käyttö: Lakattavan pinnan tulee olla kuiva, rasvaton ja pölytön.

Sekoitussuhde: MIPA 2K-KLARLACK CA sekoitetaan suhteessa 5:1 Mipa 2K MS 10,MS 25 tai MS 40 kovettimella.

Ohennus: Ohennetaan ruiskutusviskositeettiin 18-20s. 4mm DIN MIPA 2K VERDUNNUNG ohenteella. Ohennelisäys noin 10%.

Tekniset tiedot:

Riittoisuus 6-8m²/l.

Levitystapa:	Ruiskutuspain	suutin	ruiskutuskerrat
HVLP:	4-5bar	1,4 mm	2

Haihdunta-ajat: 5-10min. ruiskutuskertojen välillä.

Seoksen käyttöaika: 6-8 h

Kuivakalvonpaksuus: 40-50um

Kuivuminen:	pölykuiva	kosketuskuiva	käsittelykuiva
kohteen lämpö 20° C	20-30min.	6-8h	24h
kohteen lämpö 60° C	5-10min.	30-40min.	1-2h

VOC-rajoitukset: EU:n VOC:raja kyseiselle tuotteelle on 840g/l VOC, Tämä tuote sisältää enintään 550g/l VOC (4,59 lbs/gal).

Käyttöolosuhteet: Lämpötilan tulee olla vähintään 10°C ja ilman suhteellisen kosteuden enintään 75%.

Muut suositukset:

Tuotteen punertava väri häviää levityksen jälkeen.

MIPA 2K-Klarlack CA voidaan sävyttää Mipa Brillant-Design- tai Mipa 2K PUR-OC-autolakalla ilman vaikutusta tartuntaan.