

2K-HS-KLARLACK CS 85

Laatu: MIPA 2K-HS-KLARLACK CS 85 on akrylikirkaslakka, jolla on erinomainen kestävyys naarmuuntumista vastaan. Tuote perustuu jälkitasoittuvuustekniikkaan (reflow), ja yhdistää siten ominaisuudet mekaanista ja kemiallista räsitusta vastaan. MIPA 2K-HS-KLARLACK CS 85:sta suositellaan laadukkaisiin korkeakiiltoisiin autojen, moottoripyörien ja raskaiden ajoneuvojen yli- ja osalakkauksiin. Tuote sopii sekä vesi-, että liuotinhenteisten systeemien päälle.

Käyttö:

Esikäsittele: Lakattavan pinnan on oltava kuiva, rasvaton ja pölytön.

Sekoitusuhde: 2:1 Mipa 2k-Härter HS 10, HS 25 tai HS 35 kovettimella.

Ohennus: 15-20% Mipa 2k-verdunnung ohenteella. Ruiskutusviskositeetti 18-20 s 4 mm DIN.

Tekniset tiedot:

Riittoisuus: 6-8 m² / ltr.

Levitystapa:	Ruiskutusaine	Suutinkoko	Ruiskutuskerrat
Sivuilma / HVLP:	3-5 bar	1,4 mm	1-2

Seoksen käyttöaika 20°C: 4-6 h

Haihdunta-aika: 5-10 min. ruiskutuskertojen välillä.

Kuivumisajat:	Pölykuiva	Käsittelykuiva	Läpikovettunut
Kohteen lämpö 20°C:	25-30 min.	6-8 h.	24 h.
Kohteen lämpö 60°C:	5 min.	30 min.	1 h.

Kuivakalvonpaksuus: 40-50 µm.

VOC-luokitus: EU-raja-arvo on 840 g/ltr (VOC-lk=2e=erikoispinnoite), tämän tuotteen VOC-arvo on maksimissaan 565 g/ltr.

Muut suositukset:

Lakkausolosuhteet: Ilman lämpötilan tulee olla yli 10°C ja kosteuden enintään 75%.

Varastointiaika: 3 v. avaamattomissa alkuperäisastioissa.

12/07