

2K-HS-DIRECTFILLER F31

HIGH SOLID MÄRKÄÄ-MÄRÄLLE VÄLIMAALI 3:1, HARMAA

Käyttökohteet ja erikoisominaisuudet: Kromaattivapaa HIGH SOLID –laatuinen välimaali märkää-märälle maalaustöihin. Erinomainen täyttökyky, tasoittuminen ja kiinnittyminen alustaan sekä pinta-maaliin. Alittaa VOC < 420 g/L arvon ohenninlisäyksen jälkeenkin.

Käyttö:

Esikäsittely: Pohjustettavan pinnan on oltava kuiva, rasvaton, ruosteeton ja pölytön. Vanha maalipinta puhdistetaan SILIKONENTFERNERillä sekä mattahiotaan. Puhdas metallipinta pohjustetaan MIPA RAPID PRIMERillä parhaan korroosiosuojan saavuttamiseksi.

Sekoitusuhde: MIPA 2K-HS-DIRECTFILLER F31 sekoitetaan suhteessa 3:1 valinnanvaraisesti 2K-HÄRTER MS10, MS 25 tai MS 40 –kovettimilla.

Ohennus- ja ruiskutusviskositeetti: Ohennetaan MIPA 2K-VERDÜNNUNG-ohenteella 0-5 % jolloin viskositeetti on 14-16 s 4 mm DIN.

Tekniset tiedot:

Ruiskutusaine: 4 bar, HVLP 2,5-3 bar
Suutinkoko: 1,3-1,4 mm, HVLP 1,3-1,4 mm
Ruiskutuskerrat: 1-2
Seoksen käyttöaika: 2-3 h
Riittoisuus: 12-15m²/L (40-50 µm kuivakalvolla)
Kalvon paksuus (kuiva): 40-60 µm
Kuivumisaika (+20°C lämpötilassa): päällemaalattavissa 15-20 min kuluttua (BC-maalilla 30 min. kuluttua)
Käyttöolosuhteet: Lämpötila väh. + 10 oC, ilman suhteellinen kosteus enintään 75 %.