

2K-HS-FILLER F41

HIGH SOLID HIONTATÄYTEMAALI 4:1, HARMAA

Käyttökohteet ja erikoisominaisuudet:

MIPA 2K-HS-FILLER F41 on kromaattivapaa High Solid hiontatäyte maali ajoneuvomaalaustöihin. Maalin pinta on huippusileä ja tiivis, eikä välttämättä aina vaadi hiontaa. Ei myöskään painu eikä ime. Jättää kalvon terävillekin reunoille. Alittaa VOC < 420 g/L arvon ohenninlisäyksen jälkeenkin.

Käyttö:

Esikäsitely:

Pohjustettavan pinnan on oltava kuiva, rasvaton, ruosteeton ja pölytön. Vanha maalipinta puhdistetaan SILIKONENTFERNERillä sekä mattahiotaan. Puhdas metallipinta pohjustetaan MIPA RAPID PRIMERillä parhaan korroosiosuojan saavuttamiseksi.

Sekoitusuhde:

MIPA 2K-HS-FILLER F41 sekoitetaan MIPA HÄRTER H5-kovettimella suhteessa 4:1.

Ohennus ja ruiskutusviskositeetti:

Ohenteena käytetään MIPA 2K-VERDÜNNUNG 0 – 5 % jolloin viskositeetti on 16-18 s 4 min DIN.

Tekniset tiedot:

Ruiskutusuhde: 3-4 bar, HVLP 2,5-3 bar
Suutinkoko: 1,5-1,8 mm, HVLP 1,6-1,9 mm
Ruiskutuskerrat: 2-4
Seoksen käyttöaika: 2-3 h
Riittoisuus: 8-10 m²/L (60-80µm kuivakalvolla)
Kalvon paksuus (kuiva): 60-250 µm (=2-4 ruiskutuskertaa)
Kuivumisaika (+20°C lämpötilassa): päällemaalattavissa 4-6 tuntia
Uunikuivatus +60°C (10min. haihdunnan jälkeen): päällemaalattavissa 30 min.

Käyttöolosuhteet:

Lämpötila väh. + 10°C, ilman suhteellinen kosteus enintään 75 %