

MIPA 2K-PLASTIC-GRUNDIERFILLER

Laatu: Mipa 2k-Plastic-Grundierfiller on nopeasti kuivuva pohjahiomamaali, jolla on hyvä tarttuvuus autoteollisuuden useimmin käyttämille muovilaaduille (PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PBTP, PA, SAN, PUR, PPO, PVC, GfK, SMC). Käyttö sekä tartuntapohjana , että hiomamaalina muoville on ainutlaatuista. Sopii käytettäväksi myös märkää-märälle. Päällemaalattavissa kaikilla 1k- ja 2k-maaleilla.

Käyttö:
Esikäsitteily: Muovi- ja vanhat maalipinnat pestään Mipa Siliconentfernerillä sekä ennen hiontaa, että sen jälkeen. Metallipinnat pohjustetaan asianmukaisella pohjamaalilla.

Sekoitusuhde: 4:1 Mipa 2k-Härter H 10 tai MS 10 kovettimella.

Ohennus: 5-10% Mipa 2k-Verdunnung ohenteella.

Tekniset tiedot:

Sävy: Tumman harmaa, ≈ RAL 7011

Ruiskutusviskositeetti: 16-18s, 4mm DIN.

Levitystapa:	Ruiskutusaine	Suutinkoko	Ruiskutuskerrat
Sivuilma:	3-4 bar	1,4-1,5mm	2
HVLP:	2,5-3 bar	1,3-1,6mm	2

Seoksen käyttöaika: 4-5 h

Haihdotusaika: 10 min.

Kuivakalvonpaksuus: 20-30 µm.

Riittoisuus: 10-11 m²/ltr.

Kuivumisajat:	Ylimaalattavissa	Pölykuiva	Kosketuskuiva
Kohteen lämpö 20°C:	30 min.	25-30 min.	60-70 min.
Kohteen lämpö 60°C	15 min.	10-15 min.	20-30 min.

VOC-luokitus: EU-raja-arvo 840g/ltr (Ik 2e), tämän tuotteen VOC-arvo 590g/ltr.

Maalausolosuhteet: Lämpötila vähintään 10°C, ilman kosteus enintään 75%.

Varastointiaika: 3v. avaamattomissa alkuperäisastioissa

01/07