

# GRUNDIERFILLER BZ \*

## TÄYTEPOHJAMAALI BZ

### Käyttökohteet ja erikoisominaisuudet:

1-komponenttinen täyttökykyinen pohja- ja täytemaali. Sinkkifosfaattipigmentointi antaa tehokkaan korroosiolta suojaavan vaikutuksen. Soveltuu pohjamaaliksi sekä Mipan 1-komponentti- että 2-komponenttipintamaaleille PUR, OC ja BC

---

### Käyttö:

#### Esikäsittele:

Maalattavan pinnan on oltava puhdas, kuiva, rasvaton, ruosteeton ja pölytön. Aikaisemmin maalattu hyväkuntoinen pinta pestään puhtaaksi ja karhennetaan. Huonokuntoinen, osittain ruosteinen pinta konehiotaan metallipuhtaaksi tai hiekkapuhalletaan.

#### Ohennus ja ruiskutusviskositeetti:

Ohenteena käytetään MIPA ohennetta UN tai UN21. Ohennetaan viskositeettiin 18 – 20 s DIN 4 mm (lisäys 20-30 %).

---

### Tekniset tiedot:

Riittoisuus: 5-6 m<sup>2</sup>/L

Sävy: Beige

#### Ruiskutusaine:

- Sivuilmapistooli 4 – 5 bar  
- Korkeapainepistooli 120 – 150 bar

#### Suutinkoko:

- Sivuilmapistooli 1,5 – 1,8 mm  
- Korkeapainepistooli 0,44 mm

#### Ruiskutuskerrat:

- Sivuilmapistooli 2 – 3  
- Korkeapainepistooli 2

#### Haihdunta-aika:

Sivuilmapistooli 15 – 30 min  
- Korkeapainepistooli 30 min

Kuivakalvon paksuus: 50 – 60 µm

Kuivumisaika: Päällemaalauskelppoinen 30 min, käsittelykuiva 2 – 3 h  
(+20°C lämpötilassa)

---

### Muut tiedot:

Käytettäessä yhdessä 2K-pintamaalien kanssa on annettuja haihdunta-aikoja noudatettava. Liian nopeasti suoritettu pintamaalaus saattaa myöhemmin aiheuttaa pohjamaalin repeämisoireita.