

# RAPID PRIMER 1K-TARTUNTAPOHJAMAALI

## Käyttökohteet ja erikoisominaisuudet:

MIPA RAPID PRIMER on kromaattivapaa yksikomponentti tartuntapohjamaali teräs-, rauta-, sinkityille sekä alumiinipinnoille. Kuivuu nopeasti ja antaa erittäin hyvän korroosiosuojan. Soveltuu myös käytettäväksi pinnoille, joita joudutaan hitsaamaan. Ei saa käyttää termoplastisella maalilla maalatuille pinnoille eikä päällemaalata PE-ruiskukitillä. Voidaan päällemaalata perinteisillä MIPA maalilaaduilla.

---

## Käyttö:

### Esikäsitely:

Maalattavan pinnan on oltava puhdas, kuiva, rasvaton, ruosteeton ja pölytön. Aikaisemmin maalattu hyväkuntoinen pinta pestään puhtaaksi ja karhennetaan. Huonokuntoinen, osittain ruosteinen pinta konehiotaan metallipuhtaaksi tai hiekkapuhalletaan.

Ohennus ja ruiskutus: Ohenteena tarvittaessa MIPA 2K-Verdunnung tai UN-ohenne. Lisäys n. 20 %.

Viskositeetti: Ruiskutusviskositeetti 18-22 s DIN 4 mm

---

## Tekniset tiedot:

Riittoisuus: 6-8 m<sup>2</sup>/L

Sävy: Punaruskea

Ruiskutuspainne: 3 – 4 bar

Suutinkoko: 1,3 – 1,5 mm

Ruiskutuskerrat 1 – 2

Haihdunta-aika: 10 min

Kuivakalvon paksuus: 10 – 15 µm

Kuivumisaika: 10 min pölykuiva, kosketuskuiva tai päällemaalattavissa 40-60 min.  
(+20°C lämpötilassa)