

# P60S – PE-SPRITZFÜLLER

## P60S – PE-RUISKUKITTI

### Käyttökohteet ja erikoisominaisuudet:

2-komponentti ruiskukitti käytettäväksi koripelleillä tai vanhoilla hiotuilla maalipinnoilla. Aineella voi rationaalisesti täyttää ja tasoittaa suuria korjattuja alueita yhdellä työvaiheella. Ei sovellu termoplastisella maalilla maalatulle pinnalle. Ei saa ruiskuttaa tavanomaisten pohjamaalien päälle.

---

### Käyttö:

#### Esikäsittele:

Korjattavan pinnan on oltava puhdas, kuiva, rasvaton, ruosteeton ja pölytön. Aikaisemmin maalattu pinta puhdistetaan ja karhennetaan. Huonokuntoinen tai ruosteinen pinta konehiotaan metallipuhtaaksi tai hiekkapuhalletaan.

#### Sekoitusuhde:

Aineen mukana seuraava Härter PS (kovetin) sekoitetaan huolellisesti MIPA PE-SPRITZFÜLLER Ruiskukitin kanssa. Tarvittaessa ohennetaan PE-ohenteella enint. 5 %. Seos on käyttövalmis heti kovetinisäyksen jälkeen.

---

### Tekniset tiedot:

Riittoisuus: 4 – 6 m<sup>2</sup>/L

Sävy: Harmaa

Ruiskutusaine: 3 – 4 bar

Suutinkoko: 2 – 2,5 mm

Ruiskutuskerrat: 2 – 5

Seoksen käyttöaika: n. 30 min/+20°C

Kuivakalvon paksuus: 150 – 300 µm, enintään 1000 µm

Haihdunta-aika: 5 min.

Kuivumisaika: Hiottavissa 2-3 tunnin kuluttua (kuivana) +20°C lämpötilassa tai 30 min. kuluttua (kuivana) +60°C lämpötilassa. Vesihionnan jälkeen suoritettava perusteellinen kuivatus!

Varastointikestävyys: n. 6 kk

---

### Muut tiedot:

Eristysmateriaalina käytettävä MIPA 4+1 ACRYLFILLER tai REAKTIONS PRIMER WP ennen pintamaalausta.

Astiakoko: 1 L tai 10 L