

MIPA P80

Laatu:	MIPA P80 on 2-komponenttinen alumiinikidepigmentoitu polyesterikitti. Sitä käytetään karkeiden epätasaisuuksien, huokosten ja neulanpistoreikien tasaamiseen. Voidaan päällemaalata kaikilla yleisillä maalaussystemeillä.
Erikoisominaisuudet:	<ul style="list-style-type: none">- hyvä tartunta raudalle, teräkselle, alumiinille ja sinkityille sekä lasikuituvahvisteisille pinnoille.- erinomainen hiottavuus.- helppo levittää myös pystysuorille pinnoille.- hyvin joustava.- MIPA P80:llä voidaan korvata koritinan käyttö.
Sideaine:	Liuottamaton polyesterihartsii.
Kuiva-ainepitoisuus:	85-88 paino%:a
Ominaispaino:	1,68-1,72 kg/l
Sävy:	Karkea metallinen harmaa.
Varastoitavuus:	Enintään vuosi hyvin suljetussa alkuperäisastiassa.
VOC-luokitus:	EU:n raja-arvo tuotteelle (cat. B/b) on 250g/l. Tämän tuotteen VOC-arvo on max. 6g/l.

KÄYTTÖ

Käyttöolosuhteet:	Lämpötilan tulee olla vähintään 10°C ja ilman suhteellisen kosteuden enintään 90%:a. Polyesterikitti ei kovetu alle 10°C:een lämpötilassa.
Kohteen esikäsittely:	<p>Rauta, teräs, alumiini ja sinkityt sekä lasikuituvahvisteiset pinnat: Pese, poista ruoste ja hio pinta, minkä jälkeen pese vielä MIPA Silicon-entfernerillä</p> <p>Vanhat synteettiset-, nitroselluloosa- ja 1k-akryylipinnat sekä happopohjamaalilla (Washprimer) maalatut pinnat on hiottava kokonaan pois.</p> <p>Suosittelavat pohjamaalit: Läpikovettuneet MIPA EP-Grundierfller ja MIPA 2k-Acrylgrund. Kittii pehmittää hiomamaalit.</p>
Sekoitusuhde:	2:n paino%:n lisäys Härter P:tä.
Käyttöaika:	4-5 min.
Kuivumisaika 20°C:	Kuiva- tai vesihionta 15-20 min. kuivumisen jälkeen.