

TÖHRYNSUOJA-AINE

"Extra Strong"

- ulko-/sisäkäyttöön sekä huokoisille että kovalle pinoille -

- ✓ *Vesipohjainen joka säään pitkäaikaissuoja valtaosalle pintamateriaaleja. Sitoo itseensä spray-, sivellin- tai telamaalitöhryjä. Suojaa lisäksi erityisen tehokkaasti huopakynätöhryjä ja mekaanista rasiusta vastaan*
- ✓ *Suojelee käsitellyn pinnan ilmaaasteiden, säävaihteluiden sekä kosteuden vaikutusta vastaan väh. 7 vuoden ajaksi*
- ✓ *Diffuusioavoin, mahdollistaa alustan hengittämisen, suojaa oikein levitettynä töhryjä vastaan n. 7 vuotta*
- ✓ *Estää töhryjen tunkeutumisen pintaan*
- ✓ *On nk. "uhrisuoja" ts. uusittava puhdistusoperaation jälkeen*
- ✓ *On nopeasti biologisesti hajoava (OECD 302 B test)*
- ✓ *SILKO-hyväksytty*

Til.nro 850120 (5L)

Til.nro 850125 (25L)

Käyttö:

- Valmistautuminen:** Puhdista ensin pinta töhryiltä ja muilta epäpuhtauksilta kuten liikennelika, vaha, öljy, maalijäänteet jne. Peitä tai suojaa ikkunat. Sopiva ulkotyöskentelylämpötila on 10-35°C. Alin työskentelylämpötila on -6°C (AGS 3502 ICE). Ilman suhteellinen kosteus ei saa ylittää 95 %. Käsiteltävän pinnan on oltava kuivantuntuinen. Pinnan Ph-arvo ei saa ylittää 9.
Tuore betoni on kuivuttava väh. 28 pv ennen käsittelyä ja maalattu pinta 1-4 viikkoa maalilaadusta riippuen. HUOM! Maalin on siedettävä +90°C lämpöistä vettä.
- Töhrynsuojaus:**
- Betoni, tiili, rappaus, karkea kivipinta
RAVISTA TAI HÄMMENNÄ AINE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ.
Levitä AGS 3502 laimentamattomana töhrynsuoja-aineruiskulla, maaliruiskulla tai matalapaineruiskulla. Suojaus tehdään kahtena kerroksena. HUOM! Anna ensimmäisen kerroksen kuivua 1 – 3 tuntia (+20°C) tai niin että pinta on täysin kuiva ennen seuraavaa käsittelyä. Paras suojaava kalvo syntyy kun kerrosten välinen kuivumisaika on yli 12 tuntia. Vääriin pintoihin levinnyt suoja-aine pyyhittää tai huuhdellaan pois vedellä työn edetessä.
- Maalattut ja levyпинnat, metallit
Levitys laimentamattomana em. ruiskujen lisäksi esim. telalla tai siveltimellä. Mahdolliset valumat tai epätasainen kalvo tasoitetaan pesuturkiksella tai sienellä. Sisätilojen pinnat käsitellään kolmasti noudattaen em. kuivumisaikoja.
- Töhrynpoisto**
ulkona (AGS 3502 käsitelty pinta)
Poista töhryt kuumavesipainepesurilla +90°C ja 70-150 bar paineella. Vedensyöttö n. 20 L/min. Vaikeissa tapauksissa käytä AGS töhrynpoistoaineita perinteiseen tapaan. Uusintasuoja AGS 3502 aineella pinnan kuivuttua.
Arat pinnat: Suihkuta ensin AGS 3505 suojatulle pinnalle ja anna vaikuttaa muutaman minuutin. Huuhtelee tämän jälkeen 60- 90°C vedellä ja 50-150 bar paineella. Menetelmä soveltuu erityisesti kun kyseessä on arat pinnat. Hajanaiset töhryt voidaan poistaa AGS 3505 aineella kostutetulla puhdistusliinalla. Jälkipese vedellä. Uusintasuoja AGS 3502 aineella pinnan kuivuttua.
- Töhrynpoisto**
sisällä (AGS 3502 käsitelty pinta)
Maalattu pinta: Kostuta pinta AGS 3505 suoja-aineenpoistajalla ja pyyhi töhryt pois käyttäen valkoista hiontafiberiä tai puhdistusliinaa. Runsaan töhryn poistoon suositellaan imupainepesua (mikäli mahdollista).

Töhrynsuoja-aineella suojatun pinnan töhrynpoistokäsittelyssä poistuu yleensä myös suoja-aine. Uusintasuoja kahdella kerroksella 3502.

Käännä...

AGS 3502 jatkuu...

Tekniset tiedot:

Riittoisuus:	Kulutus vaihtelee riippuen pinnan huokoisuudesta ja kapillaariominaisuudesta. Seuraavaksi joitakin ohjearvoja: - betoni, tiili tms. 0,10-0,15 L/m ² /kerros - hiekkakivi, kevytbetoni, rappaus ja muut "imevät" pinnat 0,15-0,20 L/m ² /kerros
Kuivumisaika:	Suojattu pinta on vedenkestävä 2 tunnin kuluttua, kuiva 4 tunnin kuluttua ja läpikovettunut 72 tunnin kuluttua.
Olomuoto:	Valkoinen, sakea neste, hajuton
Koostumus:	Vesipohjainen vahadispersio
pH-arvo:	8-9
Kuiva-ainepitoisuus:	10,5 paino-%
Ominaispaino:	0,99 kg/L
Varastointiaika:	Säilyy n. 12 kk avaamattomassa alkuperäisastiassa. Pidä korkit tai kannet hyvin suljettuina kun ainetta ei käytetä. EI SAA JÄÄTYÄ!
Astiakoko:	5 L ja 25 L muovikannu
Suojattu pinta:	Suojakerros on väritön, sää- ja töhrynkestävä, vettähylykivä sekä UV-säteiltä suojaava. Pinnan materiaalista riippuen suojakerros voi osittain erottua. HUOM! Joihinkin materiaaleihin tulee tummempi sävyvaikutelma tai kohonnut kiilto.

Varoitusmerkintä:	Ei merkintävelvollisuutta
Suojavarustus:	Käytä suojavaatetusta ja noudata yleistä työskentelyhygieniää.
Kuljetusluokka:	Ei vaadi ADR-luokitusta

Tuoteseloste on vain suuntaa-antava aineen käytöstä ja soveltuvuudesta. Valmistaja ja maahantuojat eivät vastaa saavutetusta tuloksesta johtuen erilaisista töhry- ja pintamateriaaleista. Varmistu aina pintamateriaalista ja testaa aineen soveltuvuus pienellä alueella

Valmistaja:	TRION TENSID, Ruotsi
Maahantuojat:	OY MOTORAL AB , Väriosasto Valuraudankuja 1, 00700 Helsinki Puh. (09) 375 41, Fax (09) 375 4312