



AGS 3506/VÄRI

- Värillinen töhrynsuoja-aine -

- ✓ **Vesipohjainen värillinen joka sään pitkäaikaissuoja huokoisille pinnoille**
- ✓ **Sitoo itseensä spray- ja sivellintöhryjä, myös hyvä suojauskyky tussitöhryjä vastaan**
- ✓ **Suojaa töhryiltä oikein levitettynä n. 5 vuotta**
- ✓ **Sopii erityisesti betonin lyhyt- tai pidempiaikaiseen värittämiseen**
- ✓ **Voidaan käyttää myös julkisivusokkeleissa tasaisen värisävyn saavuttamiseksi**
- ✓ **Diffuusioavoin, mahdollistaa alustan hengittämisen**
- ✓ **Nopeasti biologisesti hajoava (OECD 302B testi)**
- ✓ **BRO '94 -hyväksyntä Ruotsissa sekä SILKO-hyväksyntä Suomessa**
- ✓ **Nk. uhrisuoja, uusittava puhdistustapahtuman jälkeen**

Til.nro 850137 (10L)

Punaiset,keltaiset 850139 (10L)

Käyttö:

Valmistelut

Puhdista ensin pinta huolellisesti sekä töhryistä että muista epäpuhtauksista, kuten liikennelika, vaha, öljy, värinjäänteet ym. Suojaa pinnat, joita ei käsitellä, kuten ikkunat jne.

Varmista, että pinnan pH-arvo ei ylitä 9:ää. Ihanne ulkolämpötila on 10...35°C. Alin mahdollinen käsittelylämpötila on +5°C. Ilman suhteellinen kosteus ei saa ylittää 95 %. Ongelmallisia suojattavia pintoja ovat mm. silikaattiväreillä käsitellyt, kalkkilaastilla rapatut ja maalatut pinnat. Juuri valettu betoni pitää saada kuivua vähintään 28 pv ennen töhrynsuojausta.

Töhrynsuojaus ulkona

Ravista huolellisesti ennen käyttöä! AGS 3506 voidaan levittää pintaan väriruiskulla, siveltimellä, telalla tai matalapaineruiskulla. Suojaus tehdään kahtena kerroksena. Huom! Anna ensimmäisen kerroksen kuivua 1-3 tuntia niin, että pinta on kuiva. Mahdolliset valumat voi korjata siveltimellä tai telalla välittömästi suojaamisen yhteydessä.

Töhrynsuojaus sisällä

Maalatuille pinnoille levitä pesuturkiksella, siveltimellä, telalla tai matalapaineruiskulla. Valumat kuten ulkona. Kolme käsittelykertaa.

Töhrynpoisto ulkona

Tapa 1 – normaali pinta

Poista töhryt kuumavesipainepesurilla 70-150 bar, +90°C tai sovita paine pinnan arkuuden mukaan. Vaikeissa tapauksissa suorita alkupehmenys esim. AGS 2+ tai 3+ aineilla. Uusintasuojaaja kahdella kerroksella.

Tapa 2 – arka pinta

Suihkuta töhryttyn pintaan AGS 3505, anna aineen vaikuttaa muutaman min. Huuhtelee kuumalla vedellä +90°C 50-80 bar. Tämä tapa erityisesti suositeltava, kun on kyseessä hyvin hauras pinta. Hajanaiset töhryt voi poistaa AGS 3505 kostutetulla puhdistusliinalla. Jälkikäsittelee vedellä. Uusintasuojaaja kahdella kerroksella.

Töhrynpoisto sisällä

Maalatut pinnat: Kostuta pinta AGS 3505. Pyyhi töhry pois vaalealla puhdistusliinalla. Jälkikäsittelee vedellä. Runsaan töhryn poistamiseen suositellaan korkeapainepesua veden imuroinnilla. Huokoiset pinnat: Korkeapainepesu veden imuroinnilla. Uusintasuojaus kaksi kerrosta.

Tekniset tiedot:

Annostelu:

Käytetään laimentamattomana

Riittoisuus:

Betoni-, tiilipinta 0,1-0,2 L/m²/suojauskerta

Hiekkakivi-, kevyt betoni-, muu imevä pinta 0,15-0,2 L/m²/suojauskerta

Käännä..

AGS 3506 jatkuu...

Kuivumisaika: Vedenkestävä n.2 tuntia, kuiva n.4 tuntia ja läpikovettunut 72 tuntia

Koostumus: Vesipohjainen vahadispersio

pH-arvo: 8-9

Kuiva-ainepitoisuus: n. 16,5 %

Ominaispaino: 1,1 kg/L

Astiakoko: 10 L muoviasia

Väri vaihtoehdot (20): NCS- ja RAL-standardin mukaisia värisävyjä. Tuotteen luonteesta johtuen sävyt eivät 100%:sesti vastaa maalattuja sävyjä

Suojattu pinta on sään- ja töhrynkestävä, vettä hylkivä ja UV-säteiltä suojaava

Varoitusmerkintä: Ei merkintävelvollisuutta

Suojavarustus: Käytä suojavaatetusta ja yleistä työskentelyhygieniää

Kuljetusluokka: Ei vaadi ADR-luokitusta

Varastointiaika ja -käsittely
N. 12 kk avaamattomassa alkuperäisastiassa huoneen lämmössä.
EI SAA JÄÄTYÄ!

Tuoteseloste on vain suuntaa-antava aineen käytöstä ja soveltuvuudesta. Valmistaja ja maahantuojaja ei vastaa saavutetusta tuloksesta johtuen erilaisista töhry- ja pintamateriaaleista. Varmistu aina pintamateriaalista ja testaa aineen soveltuvuus pienellä alueella.

Valmistaja: TRION TENSID, Ruotsi

Maahantuojaja: **OY MOTORAL AB**, Väriosasto
Valuraudankuja 1, 00700 Helsinki
Puh. (09) 375 41, Fax (09) 375 4312