

## VARJONPOISTOAINE

- Huokoisille pinnoille -

- ✓ Käytetään töhrynpoistossa varjojäänteiden poistamiseen
- ✓ Käytetään pääasiallisesti huokoisiin pintoihin
- ✓ Sekä sisä- että ulkokäyttöön
- ✓ On nopeasti biologisesti hajoava (OECD 302 B test)

Til.nro 850115 (5L)

### Käyttökohteet ja erikoisominaisuudet:

**Käyttöpinnat:** Graniitti, gneissi, kalkkikivi, kaakeli, lasitettu tiili, marmori, puu sekä Ei sovellu pehmeille metallilaaduille kuten esim. alumiinille, kuparille tai messingille.

**AGS 60** poistaa varjojäänteitä töhrynpoiston yhteydessä sekä myös maaleja määrätyissä tilanteissa.

### Käyttö:

Ravistettava ennen käyttöä. Levitä AGS 60 laimentamattomana märälle pinnalle siveltimellä tai harjalla.  
Anna aineen vaikuttaa, kunnes varjo on liuennut (n. 2-30 min.)  
Huuhtelee kuumavesipainepesurilla 90°C ja 70-150 bar paineella riippuen pinnan arkuudesta.

**HUOM!** Metallipinnoilla voi liian korkea paine heikentää pesutulosta. Käytä tällöin pesuun vesihuuhtelua, sientä tai puhdistusliinaa. Toista käsittely, mikäli varjoja edelleen esiintyy. Vältä käyttämästä ainetta auringon kuumentamalla pinnoilla tai paahtavassa auringonvalossa.

### Tekniset tiedot:

Riittoisuus: 0,2-0,5 L/m<sup>2</sup>  
Olomuoto: Samea kellertävän ruskea liuos, pistävä haju  
Koostumus: Kaliumhydroksidia  
pH-arvo: n. 14  
Ominaispaino: 1,06 kg/L  
Varastointiaika ja käsittely: Säilyy n. 24 kk avaamattomassa alkuperäisastiassa. Pidä korkit tai kannet hyvin suljettuina kun ainetta ei käytetä. Suojeltava auringonvalolta.  
Astiakoko: 5 litran muovikannu

### Varoitusmerkintä:



**SYÖVYTTÄVÄ.** Voimakkaasti syövyttävää. Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi vedellä 15 min. ajan ja mentävä lääkäriin. Joutuessaan iholle, huuhtelee runsaalla vedellä ja mene lääkäriin.

### Suojavarustus:

Käytä suojavaatteita, kasvovisiiriä, suojalaseja ja suojakäsineitä.

### Kuljetusluokka:

8, PG II, UN 1814 Kaliumhydroksidi-liuos

*Tuoteseloste on vain suuntaa-antava aineen käytöstä ja soveltuvuudesta. Valmistaja ja maahantuojat eivät vastaa saavutetusta tuloksesta johtuen erilaisista töhry- ja pintamateriaaleista. Varmistu aina pintamateriaalista ja testaa aineen soveltuvuus pienellä alueella.*

Valmistaja: TRION TENSID, Ruotsi  
Maahantuojat: **OY MOTORAL AB**, Väriosasto  
Valuraudankuja 1, 00700 Helsinki  
Puh. (09) 375 41, Fax (09) 375 4312

4/2008