

BETONIN IMPREGNOINTIAINE

- ✓ *Silaanipohjainen betonin impregnointiaine*
- ✓ *Hyväksytty Ruotsissa BRO 2002 ja 2004 -normin mukaisesti*
- ✓ *Suomessa SILKO-hyväksytty*
- ✓ *Estää tehokkaasti veden ja suolan tunkeutumisen*
- ✓ *Diffuusioavoin eli mahdollistaa pinnan hengittämisen*
- ✓ *Hyvä imeytymiskyky*

Til.nro 850255 (25L)


Käyttökohteet ja erikoisominaisuudet:

BPS 7716 on silaanipohjainen betonin ja teräsbetonin impregnointiaine. BPS 7716 koostuu "pienistä molekyyleistä", jotka tunkeutuvat syvälle pintaan. BPS 7716 suojaa tehokkaasti veden ja suolan tunkeutumiselta. BPS 7716 on diffuusioavoin tuote; vesi ei tunkeudu betoniin, mutta betonissa oleva mahdollinen kosteus pääsee poistumaan. BPS 7716 on hyväksytty Ruotsissa BRO 2002 ja 2004 -normin mukaisesti ja Suomessa Tiehallinnon käyttöönsä hyväksymä v. 2005 sekä pelkäästään että yhdessä AGS 3502 töhrynsuoja-aineen kanssa.

Käyttö:

Varmista, että käsiteltävä pinta on puhdas noesta ja rasvaisesta liasta. Vastavaletun betonin pitää antaa kovettua ainakin 28 vrk. ennen BPS 7716 käsittelyä. Levitys matalapaineruiskulla, telalla tai pehmeällä siveltimellä siten, että saavutetaan vähintään 0,3 l/m². BPS 7716 levitetään 2 kerrosta n. 2-6 t välillä. Impregnoitavan betonipinnan pitää olla mahdollisimman kuiva. Betonin kuivumisaika pesun jäljiltä 1-3 vrk. Alin mahdollinen levityslämpötila (ilma tai pinta) n. +2°C.

Tekniset tiedot:

Riittoisuus:	N. 0,3 l/m ² pinnan huokoisuudesta riippuen
Annostelu:	Käytetään laimentamattomana
Olomuoto:	Valkoinen, juokseva neste, lievä alkoholin tuoksu
Ominaispaino:	0,88 kg/l
Leimahduspiste:	63°C
Koostumus:	Trietoxyoctylsilaani
Astiakoko:	25 L muoviasia, 200 L tynnyri
Varastointiaika ja käsittely:	12 kk avaamattomassa alkuperäisastiassa. Pidä kannet hyvin suljettuina kun ainetta ei käytetä. EI SAA JÄÄTYÄ!
Suojavarustus:	Käytä suojavaatteita, -käsineitä ja -laseja
Varoitusmerkintä:	 ÄRSYTTÄVÄ. Ärsyttää ihoa
Kuljetusluokka:	Ei vaadi ADR-luokitusta

Tuoteseloste on vain suuntaa-antava aineen käytöstä ja soveltuvuudesta. Valmistaja ja maahantuoja ei vastaa saavutetusta tuloksesta johtuen erilaisista pintamateriaaleista. Varmistu aina pintamateriaalista ja testaa aineen soveltuvuus pienellä alueella

Valmistaja: TRION TENSID, Ruotsi

Maahantuoja: **OY MOTORAL AB**, Väriosasto
Valuraudankuja 1, 00700 Helsinki
Puh. (09) 375 41, Fax (09) 375 4312

4/2008